

RAUFASER-SPACHTEL

Tmel s hrubým vláknem

Opravný tmel na dřevotřísku pro použití v interiéru

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o výrobku!

Tyto technické informace slouží pouze pro vaši informaci a jsou založeny na našem výzkumu a zkušenostech. Můžeme je změnit bez předchozího upozornění, aby odražely nejnovější stav poznání. Vzhledem k různým vlivům při aplikaci a zpracování nelze poskytnout žádnou záruku. V případě pochybností se obraťte na naše technické aplikační oddělení.

<p>Popis: Tento výrobek je připraven k použití jako výplň pro opravu stěn pokrytých dřevotřískou. Poškození dřevotřískového vzhledu dřevotřískového obložení lze dokonale opravit pomocí strukturujících dřevěných pilin ve tmelu. Tmel je také ideální pro opravu děr a prasklin ve stěnách obložených dřevotřískou. Bez zápachu, použitelný v interiéru, lze ředit vodou.</p>	<p>Výtěžnost: v závislosti na stavu podkladu</p> <p>Ředění: Vodou</p> <p>Nástroje: Špachtle</p> <p>Čištění nástrojů: bezprostředně po použití vodou</p>
<p>Odolnost proti povětrnostním vlivům: Pro použití v interiéru</p> <p>Teplota při použití: mezi +10 °C a +20 °C. Nepoužívejte při teplotě nižší než +7 °C</p>	<p>Doba schnutí: (při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 65 %)</p> <p>Pevně přilnutý: přibližně po 1 až 2 hodinách Přepřacovatelný: v závislosti na tloušťce cca 1 - 2 hodiny Zcela proschlý: přibližně po 24 hodinách dle tloušťky vrstvy a savosti podkladu.</p> <p>Nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu sušení.</p>
<p>Předpokládané použití:</p> <ul style="list-style-type: none">• Opravná hmota pro všechny nosné dřevotřískové obklady - střední reliéf.• K opravě drobných i větších poškození dřevotřískových obkladů.• Optimálně obnovuje dojem dřevotřískových obkladů.• Po úplném zaschnutí lze natřít barvou• K opravě děr a prasklin <p>Struktura povrchu a způsob aplikace: Podklad musí být suchý a zbavený nečistot nebo volných částic před aplikací. Všechny separační látky musí být zcela odstraněny. Přípravek nanášejte přímo z tuby stěrkou a uhlazujte nebo roztírejte. V případě potřeby povrch vyhladte měkkým štětcem. Po zaschnutí (cca 1 až 2 hodiny / 20 °C v závislosti na tloušťce vrstvy) lze vyrovnávací hmotu natřít. <i>Před použitím tubu prohnětejte.</i></p>	<p>Složení: Disperzní akrylát; obsahuje směs: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu [číslo ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu [číslo ES 220-239-6] (3:1) Může způsobit alergické reakce. Poradenství pro alergiky na isothiazolinon na tel. čísle +49 (0) 4124-606-188.</p> <p>Nebezpečí a bezpečnostní instrukce: Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání u vašeho prodejce.</p> <p>Barevné odstíny/úrovně lesku: podle aktuálního seznamu odstínů</p>